

Katalog Nr. 132120



Werkstoffbezeichnung	Festigkeit		Vc
	N/mm ²	HB / HRC	m/min
Allgemeine Baustähle	≤ 500		10-14
	≤ 1000		
Automatenstähle	≤ 850		10-14
	≤ 1000		10-14
Unlegierte Vergütungsstähle	≤ 700		10-14
	≤ 850		10-14
	≤ 1000		
Legierte Vergütungsstähle	≤ 1000		
	≤ 1400		
unlegierte Einsatzstähle	≤ 850		
Legierte Einsatzstähle	≤ 1000		
	≤ 1400		
Nitrierstähle	≤ 1000		
	≤ 1400		
Werkzeugstähle	≤ 850		
	≤ 1400		
Schnellarbeitsstähle	≤ 1400		
Federstähle	≤ 1500		
Gusseisen		≤ 240 HB	
		≤ 350 HB	
Kugelgraphit- und Temperguss		≤ 240 HB	4-7
		≤ 350 HB	
Hartguss		≤ 350 HB	
Aluminium und Al-Legierungen	≤ 400		14-20
AL-Knetlegierung	≤ 650		12-20
Al-Gusslegierung			
≤ 10 % Si	≤ 600		12-20
≤ 24 % Si	≤ 600		
Magnesium-Legierungen	≤ 400		
Kupfer	≤ 500		12-20
Messing			
- kurzspanend	≤ 600		12-20
- langspanend	≤ 600		12-20
Bronzen			
-kurzspanend	≤ 600		12-20
-kurzspanend	≤ 850		12-20
-langspanend	≤ 850		12-20
-langspanend	≤ 1000		
Kunststoffe			
-duroplastisch	≤ 150		
-thermoplastisch	≤ 100		8-10
Aramidfaserverstärkt	≤ 1000		

Glas-/Kohlefaserverstärkt	≤ 1000		
---------------------------	--------	--	--

**Die angegebenen Schnittwerte sind Richtwerte.
Die für den jeweiligen Bearbeitungsfall optimalen Daten sollten im
Versuch oder während der Bearbeitung ermittelt werden.**